

Hechtpromotor voor 2K oplosmiddelhoudende grondlagen.

Toepassing

- Glas
- Keramiek
- Hardsteen
- Natuursteen
- Geglazuurde tegels
- Hardgebakken tegels
- Granito
- Toevoeging in Vista 2K PU Primer en Vista 2K Zwembad Basecoat

Eigenschappen

- Goede rechtstreekse hechting op glas en keramiek

Product

Bindmiddelbasis: Organosilaanverbinding

Verpakking: 100 ml

Verbruik: 1,5% in volume (bijv. op 1 ltr Vista 2K Zwembad Basecoat / Vista 2K PU Primer 15 ml Silaan Additief toevoegen)

Dichtheid: 1,07 ($\pm 0,03$) g/cm³

Opslag: Minimum 1 jaar, koel goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Droging

Na toevoeging van Silaan Additief aan Vista 2K Zwembad Basecoat / Vista 2K PU Primer, kan de verf nog maximaal 2 uur gebruikt worden (potlife). Na 3 uur verslecht de hechting zeer snel.

Bijzondere aanwijzing

Het flesje met Silaan Additief dient steeds onmiddellijk na gebruik goed afgesloten te worden om een reactie met de luchtvochtigheid te vermijden.

Een geopend flesje is nog slecht beperkte tijd houdbaar.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetsverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
30-3-2020.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T